

## Manual de Instruções Técnicas Linhas Baustein e Bastoni

Você adquiriu um produto diferenciado e de alta qualidade. Para manter suas características será necessário adotar alguns cuidados específicos no recebimento e instalação do produto.

Recomendamos que a colocação dos produtos seja acompanhada por profissionais habilitados: arquitetos, engenheiros e técnicos de edificação, e sejam assentados por profissionais especializados em assentamento de mármore, granitos e placas cimentícias. Tão importante quanto adquirir um produto de qualidade, é contratar um profissional de assentamento que garanta o sucesso do seu projeto.

Por gentileza, leia atentamente este manual de instruções e certifique-se que o profissional que fará o assentamento do produto também o leia antes de executar o serviço. Assim você poderá desfrutar da beleza, requinte e durabilidade dos produtos Lythos.

Caso tenha alguma dúvida ou deseje mais informações, envie um e-mail para [sac@lythos.com.br](mailto:sac@lythos.com.br) ou ainda entre em contato pelo telefone **+55 (11) 3132-9221**

### Produto

Os produtos Lythos são fabricados em processo semiartesanal e podem apresentar pequenas diferenças de espessura, tamanho, textura, cor, além de pequenas marcas em suas arestas. Estas são características naturais de produtos cimentícios e que agregam ao projeto.

### Recebimento

Determine um responsável na obra para realizar o recebimento e descarga dos produtos.

Confira o material recebido, conforme o pedido. Na ocorrência de alguma irregularidade siga o procedimento abaixo:

- ▶ Registre a ocorrência no Conhecimento de Transporte, com o máximo de informações. Se possível, tire fotos.
- ▶ Informe à revenda ou à própria Lythos imediatamente.
- ▶ Jamais instale o produto caso encontre algum defeito visível, pois produto assentado é considerado produto aceito, conforme Lei do Consumidor.
- ▶ Guarde sempre sua nota fiscal para caso de futura assistência técnica.

## Armazenamento

O material deverá ser armazenado em uma área limpa e seca. O armazenamento das caixas nunca deve ser feito diretamente no chão, devendo ser utilizado um suporte elevado.

Recomenda-se que os produtos não fiquem armazenados por longos períodos, pois tendem a formar manchas. Este processo é natural do concreto, não sendo assim considerado um defeito do produto.

Aconselha-se que o produto seja desembalado apenas no ato do assentamento, garantindo a preservação do revestimento.

## Assentamento

### Observações gerais

A colocação dos produtos Lythos deverá ser, preferencialmente, a última etapa da execução da obra, evitando que outros serviços danifiquem as peças.

Os revestimentos deverão ser assentados sobre o emboço, devidamente impermeabilizado, com no mínimo 21 dias de cura e deverão estar livres de qualquer sujeira, poeira, ou outros resíduos que possa comprometer a aderência da argamassa.

Utilize argamassas colantes flexíveis, especificadas para grandes formatos (siga as instruções do fabricante). Para cores claras, prefira sempre argamassa na cor branca.

Devido ao processo artesanal, a face interior do revestimento apresenta certa irregularidade que deve ser compensada com a argamassa, assegurando assim o seu correto nivelamento.

O produto deve ser assentado com junta mínima, ou seja, sem espaçamento entre as peças.

### Procedimento

- ▶ Utilize escovas com cerdas de aço para retirar o pó e poeira que pode se acumular na face de assentamento das peças. Com uma esponja, umedeça a face de assentamento do produto.
- ▶ Umedeça o emboço.
- ▶ Estenda a argamassa com o lado liso da desempenadeira sobre o emboço e também no verso das peças. Em seguida, com o lado dentado da desempenadeira, forme os cordões de argamassa. Assente de forma que os cordões de argamassa do emboço fiquem cruzados com o das peças.

- ▶ Posicione a peça sobre a argamassa aplicada no revestimento, em torno de 5cm da posição final. Em seguida pressione a peça, arrastando-a até a posição final.
- ▶ Inspeção a argamassa a cada 10 peças assentadas removendo a peça para verificação do correto esmagamento dos cordões e a porcentagem de preenchimento no verso das peças.
- ▶ Caso necessário, para a realização de corte nas peças, pode ser utilizada uma serra elétrica manual com disco para porcelanato.

## Limpeza

É muito importante manter o revestimento coberto com plástico após o assentamento até que a obra seja finalizada para evitar qualquer sujeira.

Limpe com detergente alcalino.

Não utilize ácidos, incluindo produtos de limpeza de base ácida, como "limpapedras" e outros.

A limpeza pós-obra deverá ser executada no mínimo 72 horas após o rejuntamento.

## Contato

Em caso de dúvidas entre em contato com:

**SAC e Informações de Assentamento Lythos**  
**+55 (11) 3132-9221**  
**sac@lythos.com.br**